

Bilderdruckpapier, holzfrei, weiß, seidenmatte Oberfläche

Flächengewicht	ISO 536	g/m ²	90	100	115	130	150	170	200	250	300	350
Dicke	ISO 534	µm	76	83	97	110	131	157	185	232	290	350
Spezifisches Volumen	ISO 534	cm ³ /g	0,84	0,83	0,84	0,85	0,87	0,92	0,93	0,93	0,97	1,00
CIE-Weiße	ISO 11475	%	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127
Helligkeit	ISO 2470-2	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Opazität	ISO 2471	%	91,5	92,5	95,0	96,0	97,5	98	99	99,5	99,8	99,9
Glanz Hunter	ISO 8254-1	%	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Glanz Lehmann	ISO 8254-2	ml/min	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Glätte PPS 10	ISO 8791-4	µm	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieeüblichen Schwankungen unterliegen können.

Einsatzgebiete / Anwendungen

- Werbematerial, Geschäftsberichte, Bücher, Broschüren, Kataloge, personalisierte Direktwerbung, Magazinumschläge, Magazine, Zeitungsbeilagen, Flyer

Technische Produktzertifikate und Informationen

- Alterungsbeständigkeit (DIN/ISO 9706)
- Unbedenklich für Spielzeuge: Migration bestimmter Elemente (DIN EN 71/3)
- Lebensmittelecht nach ISEGA (EN 45011)
- Lebensmittelunbedenklichkeit (EC 1935/2004)
- Lebensmittelunbedenklichkeit (BfR-Empfehlung XXXVI)
- Frei von Schwermetallen gemäß der EU Verpackungsrichtlinien (94/62/EC)

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen

- FSC®
- Europäisches Umweltzertifikat (EU Ecolabel)
- Elementarchlorfrei gebleicht (ECF)

Herstellerzertifikate

- FSC®
- PEFC™
- Umweltmanagementsystem (ISO 14001)
- Qualitätsmanagementsystem (ISO 9001)
- Energiemanagement (ISO 50001)
- Arbeitssicherheits- und Gesundheitsmanagementsystem (OHSAS 18001)

Stand: Oktober 2020