

prisma up GLOSS

CARTONCINO - BOARD

CARTONCINO DI PURA CELLULOSA - SBS CARDBOARD



Grammatura Substance	ISO 536	g/m^2	200	250	300	350
Spessore <i>Caliper</i>	ISO 534	μm	190	240	297	347
Liscio Bekk <i>Smoothness Bekk</i>	ISO 5627	<i>s</i>	250	200	180	140
Lucido Gardner <i>Gloss Gardner</i>	ISO 8254-1	%	70	70	70	70
Grado di bianco CIE <i>Whiteness CIE</i>	ISO 11475	%	128	128	128	128
Bianco ISO <i>Brightness ISO</i>	ISO 2470 (D65)	%	100	100	100	100
a^* a^*	ISO 5631 (D65)	-	2.2	2.2	2.2	2.2
b^* b^*	ISO 5631 (D65)	-	-9	-9	-9	-9
L^* L^*	ISO 5631 (D65)	-	95	95	95	95
Rigidità Taber 15 gradi Long. <i>Stiffness Taber 15 degrees MD</i>	ISO 2493	mNm	3	4	8.6	13
Rigidità Taber 15 gradi Trasv. <i>Stiffness Taber 15 gradi CD</i>	ISO 2493	mNm	1.5	2.3	4	6
Rigidità L&W 15 gradi Long. <i>Stiffness L&W 15 degrees MD</i>	ISO 2493	mN	60	80	180	250
Rigidità L&W 15 gradi Trasv. <i>Stiffness L&W 15 degrees CD</i>	ISO 2493	mN	30	45	80	120

Finitura *Finishing*

Tipo di stampa *Printing methods*

Applicazioni *End uses*

Gloss

Digital Laser , Sheet-fed offset

Biglietti d'auguri, Brochure, Cartoline, Copertine di libri e di riviste, Inserti, Packaging di pregio
Greetings cards, Brochures, Cards, Books and publishing covers, Inserts, Luxury packaging

I valori relativi ai singoli prodotti sono forniti a titolo esemplificativo e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Ogni valore è soggetto a determinate tolleranze.
Values referred to each quality are to be considered as reference data and could change without notice. Each value is subject to trade tolerances.

BURGO
GROUP