

Senator

Prüfkriterien Characteristics Normen / Standards	Einheit Unit	matt wove	glatt smooth	hammer hammer	leinen linen	matt wove	glatt smooth	hammer hammer	leinen linen	matt wove	glatt smooth
Flächenmasse Grammage EN ISO 536	g/m² gsm	185	185	185	185	246	246	246	246	308	308
Dicke Caliper EN 20534	µm µm	255	225	245	225	350	300	330	295	370	330
spez. Volumen Volume spec. DIN 53105	cm³/g cm³/g	1,4	1,2	1,3	1,2	1,4	1,2	1,3	1,2	1,2	1,1
Oberflächen pH Surface pH DIN 53124		8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Glätte Smoothness DIN 53107	Sek. Sec.	10	30	n.a.	n.a.	12	30	n.a.	n.a.	20	40
Optische Weiße Optical Whiteness DIN 53145-2	% %	116,5	116,5	116,5	116,5	116,5	116,5	116,5	116,5	116,5	116,5
Opazität Opacity DIN 53146 / ISO 2471	% %	> 96	> 96	> 96	> 96	> 98	> 98	> 98	> 98	> 98,5	> 98,5

Die angeführten Werte gelten als Richtwerte. Änderungen vorbehalten.
Given values are targets and are subject to alterations.

Version: 25.01.2018