

# Reflex<sup>®</sup> Inapa Clear

weiß

## Das perfekt bedruckbare Transparent-Papier

202207

Wofür	Wie	Warum
<p>Broschüren Visitenkarten Briefumschläge Deck- und Trennblätter Poster Mailings Einladungen und Grußkarten Anhänger Verpackungen Bastelarbeiten</p>	<p>Offsetdruck* Thermo-Reliefdruck Heißfolienprägung UV Trocknung Öldruck- und UV-Lacke Bohren und Lochen Prägen Rillen, Falzen und Stanzen Schneiden Inkjet- und Laserdruck</p>	<p>Lebensmittelunbedenklichkeit für die Farbe Weiß Alterungsbeständig Naturtransparent Homogene Durchsicht</p>

## Was genau

Prüfkriterien	Einheit												Normen
Flächenmasse	g/m <sup>2</sup>	50	60	70	80	90	100	110	150	170	200	220	EN ISO 536
Dicke	µm	46	55	65	73	83	89	97	125	140	160	175	EN 20534
Spez. Volumen	cm <sup>3</sup> /g	0,92	0,92	0,93	0,91	0,92	0,89	0,88	0,83	0,82	0,8	0,8	DIN 53105
Oberflächen	pH	~7	~7	~7	~7	~7	~7	~7	~7	~7	~7	~7	DIN 53124
Glätte	Sek.	30	30	25	25	20	15	12	9	7	6	5	DIN 53107
Weisse	%	70	70	70	67	66	66	66	65	65	63	63	DIN 53145-2
Transparenz	%	78	78	77	76	75	74	71	66	62	62	61	DIN 53147



The mark of responsible forestry

\*Nur mit rein oxidativ trocknenden Farben.

Die angeführten Werte gelten als Richtwerte. Änderungen vorbehalten.

reflex-paper.com