

hochweißes Preprint-Papier, holzfrei mit 1,3fachem Volumen

Flächengewicht	ISO 536	g/m ²	50*	60	70	80	90	100	120	140	160	200	240	300	400
Dicke	ISO 534	µm	71	85	99	111	123	137	161	187	214	260	310	381	495
Spezifisches Volumen	ISO 534	cm ³ /g	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2
CIE-Weiße	ISO 11475	%	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168
Helligkeit	ISO 2470	%	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112
Opazität	ISO 2471	%	85	88	92	93,5	94,5	96,0	97,0	97,5	98,5	100,0	100,0	100,0	100,0
Absolute Feuchte	ISO 287	%	4,5	4,5	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	6,0	6,0	6,0	6,0
Glätte (Bendtsen)	ISO 8791-2	ml/min	200	200	200	230	230	230	230	230	230	180	180	180	180

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

*) ab Fabriklager lieferbar

Einsatzgebiete / Anwendungen

- Geschäftsunterlagen, Geschäftsausstattungen, Preislisten, Briefpapier, Visitenkarten, Empfehlungskarten, Rechnungen, Lieferscheine, Quittungen, Frachtbriefe, Notizbücher, Garantiekarten

Technische Produktzertifikate und Informationen

- Alterungsbeständigkeit (DIN/ISO 9706)
- Alterungsbeständigkeit (ISO 20494)
- Sicherheit von Spielzeug: Migration bestimmter Elemente (DIN/EN 71-3)
- Frei von Schwermetallen gemäß EU-Verpackungsdirektive (94/62/EC)
- Papier und Karton für Büro Zwecke (DIN 19307 - Klasse A)
- Preprint-geeignet

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen

- FSC®
- Europäisches Umweltzertifikat (EU Ecolabel)
- Elementarchlorfrei gebleicht (ECF)

Herstellerzertifikate

- FSC®
- PEFC™
- Umweltmanagementsystem (ISO 14001)
- Qualitätsmanagementsystem (ISO 9001)
- Arbeitssicherheits- und Gesundheitsmanagementsystem (OHSAS 18001)

Stand: August 2021