

holzfrei, hochweiß, matt, Offset mit 1,1 bis 1,3-fachem Volumen

Flächengewicht	ISO 536	g/m ²	60	70	80	90	100	110	120	140	170	190	250	300	350	400
Dicke	ISO 534	µm	79	91	103	115	125	137	144	164	201	223	298	346	400	445
Spezifisches Volumen	ISO 534	cm ³ /g	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1
CIE-Weiße	ISO 11475	%	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145
Helligkeit	ISO 2470	%	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5
Opazität	ISO 2471	%	87	90	92	93	94	95	96	98	99	99	99	99	99	99
Absolute Feuchte	ISO 287	%	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
Glätte (Bendtsen)	ISO 8791-2	ml/min	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieeüblichen Schwankungen unterliegen können.

Einsatzgebiete / Anwendungen

- Geschäftsunterlagen, Geschäftsausstattungen, Preislisten, Briefpapier, Visitenkarten, Empfehlungskarten, Rechnungen, Lieferscheine, Quittungen, Frachtbriefe, Notizbücher, Garantiekarten

Technische Produktzertifikate und Informationen

- Alterungsbeständigkeit (DIN/ISO 9706)
- Alterungsbeständigkeit (DIN 6738)
- Sicherheit von Spielzeug: Migration bestimmter Elemente (DIN/EN 71-3)
- Frei von Schwermetallen gemäß EU-Verpackungsdirektive (94/62/EC)
- Papier und Karton für Druck (DIN 19306-2)

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen

- FSC®
- Europäisches Umweltzertifikat (EU Ecolabel)
- Elementarchlorfrei gebleicht (ECF)

Herstellerzertifikate

- FSC®
- PEFC™
- Umweltmanagementsystem (ISO 14001)
- Qualitätsmanagementsystem (ISO 9001)
- Arbeitssicherheits- und Gesundheitsmanagementsystem (OHSAS 18001)

Stand: Oktober 2020