

Bilderdruckpapier, holzfrei, weiß, glänzende Oberfläche

Flächengewicht	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	90	100	115	135	150	170	200	250	300	350
Dicke	ISO 534	µm	68	76	86	99	110	125	146	186	230	279
Spezifisches Volumen	ISO 534	cm <sup>3</sup> /g	0,76	0,76	0,75	0,73	0,73	0,74	0,73	0,74	0,77	0,80
CIE-Weiße	ISO 11475	%	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119
Opazität	ISO 2471	%	90,0	91,0	93,0	95,5	96,5	97,0				
Glanz Hunter	ISO 8254-1	%	70	70	70	70	70	72	72	72	72	72
Glätte Bekk Tappi T 479	ISO 5627	µm	2200	2000	1700	1450	1200	1000	800	600	400	300

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industriüblichen Schwankungen unterliegen können.

## Einsatzgebiete / Anwendungen

- Werbematerial, Geschäftsberichte, Bücher, Broschüren, Kataloge, personalisierte Direktwerbung, Magazinumschläge, Magazine, Zeitungsbeilagen, Flyer

## Technische Produktzertifikate und Informationen

- Unbedenklich für Spielzeuge: Migration bestimmter Elemente (DIN EN 71/3)
- Lebensmittelunbedenklichkeit (EC 1935/2004)
- Lebensmittelunbedenklichkeit (BfR-Empfehlung XXXVI)
- Erklärung zur biologischen Abbaubarkeit (EN 13432-2000)
- Sensorische Analyse (EN 1230)
- Unbedenklich für Spielzeuge: Migration bestimmter Elemente (DIN EN 71/3)
- For food contact applications, the product properties, according to the specifications, are guaranteed for 12 months after the production date.

## Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen

- FSC®
- Elementarchlorfrei gebleicht (ECF)

## Herstellerzertifikate

- FSC®
- PEFC™
- Umweltmanagementsystem (ISO 14001)
- Qualitätsmanagementsystem (ISO 9001)
- Energiemanagement (ISO 50001)
- Arbeitssicherheits- und Gesundheitsmanagementsystem (ISO45001)

Stand: Dezember 2020