

SCHEDA TECNICA TECHNICAL DATA SHEET

Tipo carta: Malmero Weiss

Grammatura: 200

FSC® certified (FSC-C012975)

Type of paper

Basis weight

Caratteristiche della carta <i>Paper properties</i>	Unità <i>Unit</i>	Minimo <i>Min</i>	Obiettivo <i>Target</i>	Massimo <i>Max</i>	Metodo ⁽¹⁾ <i>Method</i>
Grammatura <i>Basis weight</i>	g/m ²	188	200	212	MCM-003 (ISO 536)
Spessore <i>Caliper</i>	µm	234	252	270	MCM-004 (ISO 534)
*Grado di bianco ISO (Filtro Tappi 457) <i>*Brightness ISO (Tappi filter 457)</i>	%	108	110	***	MCM-078 (ISO 2470)
Rigidità (Taber 15°) DM <i>Stiffness (Taber 15°) MD</i>	mN	63	84	***	MCM-023 (ISO 2493)
Rigidità (Taber 15°) DT <i>Stiffness (Taber 15°) CD</i>	mN	30	40	***	

This product is made of material from well-managed FSC® - certified forests, recycled materials, and other controlled sources.

I valori sopra riportati sono quelli tipici di produzione / The values given above are typical of the production process
Documento informativo a distribuzione non controllata / Informative document of which distribution is not controlled

SCHEDA TECNICA TECHNICAL DATA SHEET

Tipo carta: myMalmero Blanc

Grammatura: 250

FSC® certified (FSC-C012975)

Type of paper _____

Basis weight

Caratteristiche della carta <i>Paper properties</i>	Unità <i>Unit</i>	Minimo <i>Min</i>	Obiettivo <i>Target</i>	Massimo <i>Max</i>	Metodo ⁽¹⁾ <i>Method</i>
Grammatura <i>Basis weight</i>	g/m ²	235	250	265	MCM-003 (ISO 536)
Spessore <i>Caliper</i>	µm	292	314	336	MCM-004 (ISO 534)
*Grado di bianco ISO (Filtro Tappi 457) <i>*Brightness ISO (Tappi filter 457)</i>	%	108	110	***	MCM-078 (ISO 2470)
Rigidità (Taber 15°) DM <i>Stiffness (Taber 15°) MD</i>	mN	105	140	***	MCM-023 (ISO 2493)
Rigidità (Taber 15°) DT <i>Stiffness (Taber 15°) CD</i>	mN	51	68	***	

This product is made of material from well-managed FSC® - certified forests, recycled materials, and other controlled sources.

I valori sopra riportati sono quelli tipici di produzione / The values given above are typical of the production process
Documento informativo a distribuzione non controllata / Informative document of which distribution is not controlled

SCHEDA TECNICA TECHNICAL DATA SHEET

Tipo carta: myMalmero Blanc

Grammatura: 300

FSC® certified (FSC-C012975)

Type of paper _____

Basis weight

Caratteristiche della carta <i>Paper properties</i>	Unità <i>Unit</i>	Minimo <i>Min</i>	Obiettivo <i>Target</i>	Massimo <i>Max</i>	Metodo ⁽¹⁾ <i>Method</i>
Grammatura <i>Basis weight</i>	g/m ²	282	300	318	MCM-003 (ISO 536)
Spessore <i>Caliper</i>	µm	346	374	402	MCM-004 (ISO 534)
*Grado di bianco ISO (Filtro Tappi 457) <i>*Brightness ISO (Tappi filter 457)</i>	%	108	110	***	MCM-078 (ISO 2470)
Rigidità (Taber 15°) DM <i>Stiffness (Taber 15°) MD</i>	mN	167	222	***	MCM-023 (ISO 2493)
Rigidità (Taber 15°) DT <i>Stiffness (Taber 15°) CD</i>	mN	87	116	***	

This product is made of material from well-managed FSC® - certified forests, recycled materials, and other controlled sources.

I valori sopra riportati sono quelli tipici di produzione / The values given above are typical of the production process
Documento informativo a distribuzione non controllata / Informative document of which distribution is not controlled

SCHEDA TECNICA TECHNICAL DATA SHEET

Tipo carta: Malmero Natur

Grammatura: 200

FSC® certified (FSC-C012975)

Type of paper

Basis weight

Caratteristiche della carta <i>Paper properties</i>	Unità <i>Unit</i>	Minimo <i>Min</i>	Obiettivo <i>Target</i>	Massimo <i>Max</i>	Metodo ⁽¹⁾ <i>Method</i>
Grammatura <i>Basis weight</i>	g/m ²	188	200	212	MCM-003 (ISO 536)
Spessore <i>Caliper</i>	μm	234	252	270	MCM-004 (ISO 534)
*Grado di bianco ISO (Filtro Tappi 457) <i>*Brightness ISO (Tappi filter 457)</i>	%	77	79	***	MCM-078 (ISO 2470)
Rigidità (Taber 15°) DM <i>Stiffness (Taber 15°) MD</i>	mN	63	84	***	MCM-023 (ISO 2493)
Rigidità (Taber 15°) DT <i>Stiffness (Taber 15°) CD</i>	mN	30	40	***	

This product is made of material from well-managed FSC® - certified forests, recycled materials, and other controlled sources.

I valori sopra riportati sono quelli tipici di produzione / The values given above are typical of the production process

Documento informativo a distribuzione non controllata / Informative document of which distribution is not controlled

Data di emissione: 11/10/22

Revisione: 00

Data di revisione:

SCHEDA TECNICA TECHNICAL DATA SHEET

Tipo carta: **Malmero Natur**

Grammatura: **250**

FSC® certified (FSC-C012975)

Type of paper

Basis weight

Caratteristiche della carta <i>Paper properties</i>	Unità <i>Unit</i>	Minimo <i>Min</i>	Obiettivo <i>Target</i>	Massimo <i>Max</i>	Metodo ⁽¹⁾ <i>Method</i>
Grammatura <i>Basis weight</i>	g/m ²	235	250	265	MCM-003 (ISO 536)
Spessore <i>Caliper</i>	μm	292	314	336	MCM-004 (ISO 534)
*Grado di bianco ISO (Filtro Tappi 457) <i>*Brightness ISO (Tappi filter 457)</i>	%	77	79	***	MCM-078 (ISO 2470)
Rigidità (Taber 15°) DM <i>Stiffness (Taber 15°) MD</i>	mN	105	140	***	MCM-023 (ISO 2493)
Rigidità (Taber 15°) DT <i>Stiffness (Taber 15°) CD</i>	mN	51	68	***	

This product is made of material from well-managed FSC® - certified forests, recycled materials, and other controlled sources.

I valori sopra riportati sono quelli tipici di produzione / The values given above are typical of the production process

Documento informativo a distribuzione non controllata / Informative document of which distribution is not controlled

Data di emissione: 11/10/22

Revisione: 00

Data di revisione:

SCHEDA TECNICA TECHNICAL DATA SHEET

Tipo carta: Malmero Natur

Grammatura: 300

FSC® certified (FSC-C012975)

Type of paper

Basis weight

Caratteristiche della carta <i>Paper properties</i>	Unità <i>Unit</i>	Minimo <i>Min</i>	Obiettivo <i>Target</i>	Massimo <i>Max</i>	Metodo ⁽¹⁾ <i>Method</i>
Grammatura <i>Basis weight</i>	g/m ²	282	300	318	MCM-003 (ISO 536)
Spessore <i>Caliper</i>	μm	348	374	400	MCM-004 (ISO 534)
*Grado di bianco ISO (Filtro Tappi 457) <i>*Brightness ISO (Tappi filter 457)</i>	%	77	79	***	MCM-078 (ISO 2470)
Rigidità (Taber 15°) DM <i>Stiffness (Taber 15°) MD</i>	mN	165	220	***	MCM-023 (ISO 2493)
Rigidità (Taber 15°) DT <i>Stiffness (Taber 15°) CD</i>	mN	83	110	***	

This product is made of material from well-managed FSC® - certified forests, recycled materials, and other controlled sources.

I valori sopra riportati sono quelli tipici di produzione / The values given above are typical of the production process

Documento informativo a distribuzione non controllata / Informative document of which distribution is not controlled

Data di emissione: 11/10/22

Revisione: 00

Data di revisione:

SCHEDA TECNICA TECHNICAL DATA SHEET

Tipo carta: myMalmero Noir

Grammatura: 300

FSC® certified (FSC-C012975)

Type of paper _____

Basis weight

Caratteristiche della carta <i>Paper properties</i>	Unità <i>Unit</i>	Minimo <i>Min</i>	Obiettivo <i>Target</i>	Massimo <i>Max</i>	Metodo ⁽¹⁾ <i>Method</i>
Grammatura <i>Basis weight</i>	g/m ²	282	300	318	MCM-003 (ISO 536)
Spessore <i>Caliper</i>	µm	346	374	402	MCM-004 (ISO 534)
Rigidità (Taber 15°) DM <i>Stiffness (Taber 15°) MD</i>	mN	167	222	***	MCM-023 (ISO 2493)
Rigidità (Taber 15°) DT <i>Stiffness (Taber 15°) CD</i>	mN	87	116	***	

This product is made of material from well-managed FSC® - certified forests, recycled materials, and other controlled sources.

I valori sopra riportati sono quelli tipici di produzione / The values given above are typical of the production process
Documento informativo a distribuzione non controllata / Informative document of which distribution is not controlled

Data di emissione: 22/06/22

Revisione: 00

Data di revisione:

Tipo carta: myMalmero Tourbe

Grammatura: 300

FSC® certified (FSC-C012975)

Type of paper _____

Basis weight

Caratteristiche della carta <i>Paper properties</i>	Unità <i>Unit</i>	Minimo <i>Min</i>	Obiettivo <i>Target</i>	Massimo <i>Max</i>	Metodo ⁽¹⁾ <i>Method</i>
Grammatura <i>Basis weight</i>	g/m ²	282	300	318	MCM-003 (ISO 536)
Spessore <i>Caliper</i>	µm	346	374	402	MCM-004 (ISO 534)
Rigidità (Taber 15°) DM <i>Stiffness (Taber 15°) MD</i>	mN	167	222	***	MCM-023 (ISO 2493)
Rigidità (Taber 15°) DT <i>Stiffness (Taber 15°) CD</i>	mN	87	116	***	

This product is made of material from well-managed FSC® - certified forests, recycled materials, and other controlled sources.

I valori sopra riportati sono quelli tipici di produzione / The values given above are typical of the production process
Documento informativo a distribuzione non controllata / Informative document of which distribution is not controlled

SCHEDA TECNICA
TECHNICAL DATA SHEET

Tipo carta: **Malmero 1L bleu**

Grammatura: **300**

FSC® certified (FSC-C012975)

Type of paper

Basis weight

Caratteristiche della carta <i>Paper properties</i>	Unità <i>Unit</i>	Minimo <i>Min</i>	Obiettivo <i>Target</i>	Massimo <i>Max</i>	Metodo ⁽¹⁾ <i>Method</i>
Grammatura <i>Basis weight</i>	g/m ²	282	300	318	MCM-003 (ISO 536)
Spessore <i>Caliper</i>	µm	346	374	402	MCM-004 (ISO 534)
Rigidità (Taber 15°) DM <i>Stiffness (Taber 15°) MD</i>	mN	169	225	***	MCM-023 (ISO 2493)
Rigidità (Taber 15°) DT <i>Stiffness (Taber 15°) CD</i>	mN	90	120	***	

This product is made of material from well-managed FSC® - certified forests, recycled materials, and other controlled sources.

I valori sopra riportati sono quelli tipici di produzione / The values given above are typical of the production process
Documento informativo a distribuzione non controllata / Informative document of which distribution is not controlled