



## Kartonfabrik Kaierde GmbH & Co. Produktions KG

Hagentalstr. 2

31073 Delligsen

Telefon 0049 5187 9402-0 Fax 0049 5187 9402-23

Mail: info@kartonfabrikkaierde.de

Web: www.kartonfabrikkaierde.de

# Technisches Datenblatt

Qualität: Graukarton geklebt, beids. glatt "STANDARD"

Grammatur	Stärke
ca. 1.050 g/m <sup>2</sup>	ca. 1,5 mm
ca. 1.330 g/m <sup>2</sup>	ca. 1,9 mm
ca. 1.350 g/m <sup>2</sup>	ca. 2,0 mm
ca. 1.530 g/m <sup>2</sup>	ca. 2,2 mm
ca. 1.650 g/m <sup>2</sup>	ca. 2,5 mm
ca. 1.960 g/m <sup>2</sup>	ca. 2,8 mm
ca. 2.050 g/m <sup>2</sup>	ca. 3,0 mm
ca. 2.450 g/m <sup>2</sup>	ca. 3,5 mm
ca. 2.800 g/m <sup>2</sup>	ca. 4,0 mm

Zwischen den angegebenen Stärken sind weitere Abstufungen möglich

<b>Formate:</b>	Max. Format 120 x 150 cm Min 12 x 12 cm als Zuschnitt
-----------------	--

<b>Feuchte:</b>	ca. 60% Restfeuchte bei 23° C
-----------------	-------------------------------

<b>Toleranzen:</b>	Grammatur ± 5% Stärke ± 5% Feuchte relativ ± 5 % Format ± 0,8 mm
--------------------	---

<b>Bemerkungen</b>	Lieferung als FSC-Qulität gegen Aufschlag möglich Färbung in Braun und Violett gegen Aufschlag möglich Einsatzmaterial: 100% Altpapier Das Material ist kaschierfähig ISEGA Lebensmittel zertifiziert Anfertigung nach Stärke ist auch möglich
--------------------	---