



Kamiko - FSC

Technisches Datenblatt

shira
1,5fach
mgl
90 g/m²

Technical Data Sheet

shira
1,5 Bulk
mashine finished
90 g/m²

Parameter Parameter	Einheit Unit	Prüfvorschrift Test Method	Messwert Value	Toleranz Tolerance
FSC FSC			Ja	
Laufmeter running meters	lfm		0	
Dicke thickness	µm	DIN EN 20534	135	
Reißlänge,lgs. breaking length, MD	Meter		0	
Reißlänge quer breaking legth CD	Meter		0	
Reißlänge l/q breaking length MD/CD			0	
Luftdurchlässigkeit (Bendtsen) Air permeability (Bendtsen) average	ml/min	DIN 53120-1	3.000	max.
Rauheit (Bendtsen) Oberseite roughness(Bendtsen) felt side aver.	ml/min	DIN 53108	850	max.
Rauheit (Bendtsen) Siebseite roughness(Bendtsen) wire side aver.	ml/min	DIN 53108	850	max.
Opazität opacity	%	DIN 53146	92	± 1%
Farbort L* chromaticity coordinate L*		DIN 6174	95,48	± 0,3
Farbort a* chromaticity coordinate a*		DIN 6174	2,85	± 0,3
Farbort b* chromaticity coordinate b*		DIN 6174	-11,66	± 0,3
Denisson Wachszahl Oberseite pick resist., felt side (Denisson)		TAPPI T455 su-65	0	



Kamiko - FSC

Technisches Datenblatt

shira
1,5fach
mgl
90 g/m²

Technical Data Sheet

shira
1,5 Bulk
mashine finished
90 g/m²

Parameter Parameter	Einheit Unit	Prüfvorschrift Test Method	Messwert Value	Toleranz Tolerance
Denisson Wachszahl Siebseite pick resist., wire side (Denisson)		TAPPI T455 su-65	0	
CTP			0	
IGT		ISO 3783	0	
Glührückstand 560°C ignition residue 560°C	%	DIN 54370	0	
Schmutzpunkte Anzahl number of specks	Anzahl/m²		0	
Dicke MRP	µm		0	
Asche MRP ash content	%		18	± 1,5%
Stärkekonzentration Leimpresse starch concentration size press	%		0	
Durchsicht Endzeit end time				
Weisse nach ISO whiteness after ISO	%		97	
absolute Feuchte	%		6,4	

Diese Angaben stützen sich auf eigene Messwerte und praktische Erfahrungen. Sie sind unverbindlich. Rechtsansprüche können daraus nicht geltend gemacht werden. Änderungen, die der technischen Weiterentwicklung dienen, behalten wir uns vor.

These values are based on own measured values and practical experiences. They are without obligation; titles can not be claimed out of it. We are always striving to improve our quality and therefore reserve the right to make changes in line with this policy.