



**Kamiko - FSC**

**Technisches Datenblatt**

**shira**  
**1,5fach**  
**mgl**  
**200 g/m²**

**Technical Data Sheet**

**shira**  
**1,5 Bulk**  
**maschine finished**  
**200 g/m²**

Parameter Parameter	Einheit Unit	Prüfvorschrift Test Method	Messwert Value	Toleranz Tolerance
<b>FSC</b> FSC			Ja	
<b>Laufmeter</b> running meters	lfm		0	
<b>Dicke</b> thickness	µm	DIN EN 20534	300	
<b>Reißlänge, lgs.</b> breaking length, MD	Meter		0	
<b>Reißlänge quer</b> breaking legth CD	Meter		0	
<b>Reißlänge l/q</b> breaking length MD/CD			0	
<b>Luftdurchlässigkeit (Bendtsen) MW</b> Air permeability (Bendtsen) average	ml/min	DIN 53120-1	1.500	max.
<b>Rauheit (Bendtsen) Oberseite MW</b> roughness(Bendtsen) felt side aver.	ml/min	DIN 53108	850	max.
<b>Rauheit (Bendtsen) Siebseite MW</b> roughness(Bendtsen) wire side aver.	ml/min	DIN 53108	850	max.
<b>Opazität</b> opacity	%	DIN 53146	97	± 1%
<b>Farbort L*</b> chromaticity coordinate L*		DIN 6174	95,48	± 0,3
<b>Farbort a*</b> chromaticity coordinate a*		DIN 6174	2,85	± 0,3
<b>Farbort b*</b> chromaticity coordinate b*		DIN 6174	-11,66	± 0,3
<b>Denisson Wachszahl Oberseite</b> pick resist., felt side (Denisson)		TAPPI T455 su-65	0	



**Kamiko - FSC**

**Technisches Datenblatt**

**shira**  
**1,5fach**  
**mgl**  
**200 g/m<sup>2</sup>**

**Technical Data Sheet**

**shira**  
**1,5 Bulk**  
**mashine finished**  
**200 g/m<sup>2</sup>**

Parameter Parameter	Einheit Unit	Prüfvorschrift Test Method	Messwert Value	Toleranz Tolerance
Denisson Wachszahl Siebseite pick resist., wire side (Denisson)		TAPPI T455 su-65	0	
CTP			0	
IGT		ISO 3783	0	
Glührückstand 560°C ignition residue 560°C	%	DIN 54370	0	
Schmutzpunkte Anzahl number of specks	Anzahl/m <sup>2</sup>		0	
Dicke MRP	µm		0	
Asche MRP ash content	%		18	± 2,0%
Stärkekonzentration Leimpresse starch concentration size press	%		9	
Durchsicht Endzeit end time				
Weisse nach ISO whiteness after ISO	%	ISO 2470	97	
absolute Feuchte	%		6,4	

Diese Angaben stützen sich auf eigene Messwerte und praktische Erfahrungen. Sie sind unverbindlich. Rechtsansprüche können daraus nicht geltend gemacht werden. Änderungen, die der technischen Weiterentwicklung dienen, behalten wir uns vor.

These values are based on own measured values and practical experiences. They are without obligation; titles can not be claimed out of it. We are always striving to improve our quality and therefore reserve the right to make changes in line with this policy.